



Extreme er laget av polykarbonat, er lett å jobbe med, meget slagfast og også en ikke brennbar plastkvalitet.

Polykarbonat gjør takplaten nesten uknuselig.

Med Extreme bygger du et lett, behagelig og værbestandig tak.

Takplatene er lette og derfor lette å håndtere.

Tekniske egenskaper

	Enhet	Verdi	Bemerk
Tykkelse	mm	0,8	-
Profilhøyde	mm	18	-
Vekt	kg	1,1	-
Bredde	mm	1060 / 988	Full bredde / Dekkebredde
Lengder	mm	2500, 3000, 3500 4000, 4500, 5000 mm	
Lysgjennomgang	%	90 60 50	Klar Opal Røyk
Brannsertifisering	-	B-s1, d0	Henhold EN 13501-1
Lengde ekspansjonskoeffisient	mm/m°C	0,065	-
Driftstemperatur	°C	-40 / 120	-
UV-beskyttelse	-	Ja	Koekstrudert på utsiden
Garanti	-	-	15 år

Spennvidder:

Anbefalte spennvidder for utbredt belastning, alternativt anbefalte regelavstander

Last kN/m ²	0,9	1,2	1,5	2,0	2,5
c/c m	0,7	0,65	0,6	0,55	0,5

